

IRIS CHAR

21 PLUS!

Vypěňovací nátěr na ocel PLAMOSTOP

- *Připraveno k použití, před aplikací pečlivě promíchejte*
- *Lze nanášet válečkem, štětcem nebo airless stříkáním. Náradí omyjte vodou, než produkt zaschne. Neaplikujte při Teplotě méně jak 5°C a relativní vlhkosti více jak 80%.*
- *Zkontrolujte, zda je podklad čistý, suchý a správně napenetrovaný*
- *Udržujte nádoby uzavřené. Používejte pouze v dobře větraných prostorách*
- *Před použitím si přečtěte technický list a bezpečnostní list*
- *Dodržujte předepsané tloušťky nátěru pro danou aplikaci*

Nařízení CLP (EC) No 1272/2008: Varování

Carc. 2: H351 – Podezření na vyvolání rakoviny.

Skin Sens. 1: H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

STOT RE 2: H373 – Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

P201: Před použitím si obstarejte speciální instrukce. P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280: Používejte ochranné rukavice/obličejový štít/ochranný oděv/ochranu dýchacích cest/ochranné brýle obuv. P308+P313: Při expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501: Zlikvidujte obsah/nádoby v souladu s předpisy o nebezpečných odpadech nebo obalových/obalových odpadech respektive

Látky, které přispívají ke klasifikaci: Melamine; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one.

VOC 2004/42/CE: Cat: A/i type BA

Limit 2010: VOC max 140 g/l

Tento produkt obsahuje VOC: ≤ 10

Čistá hmotnost 25 Kg



Batch: B06001841

**UFI Code:
2HFA-P1A2-000X-92FF**



IRIS Coatings Srl - Via Novi 42 - 15060 Basaluzzo (AL) - Italia www.iriscoatings.it - email: info@iriscoatings.it
Distributed by Ing. Josef Hruban - IZOSTAV, www.izostav.cz

**AZIENDA
CERTIFICATA**
ISO 14001:2015
ISO 9001:2015



CE
1219

IRIS COATINGS S.r.l.
Via Gramsci 25, 15121
Alessandria - ITALIA

17

1219-CPC-0169

ETA n° 17/0180

**Příslušné charakteristiky viz
ETA 17/0180**

**UCHOVÁVEJTE PŘED
MRAZEM**

**Vyhňte se teplotám > 40°C
nebo < 5 °C a přímému
slunečnímu záření**



intumescent fireproofing

**EN
13501**



Made in EU